CHRYSO®RocaSol C

Minéralisant pour bétons d'environnement

RÉVÉLATEUR D'ESTHÉTIQUE

Descriptif

CHRYSO®RocaSol C est une solution prête-à-l'emploi de minéralisation (non filmogène) pour la consolidation et l'imperméabilisation de tous les supports minéraux poreux à base de ciment et mortier.
CHRYSO®RocaSol C possède un fort pouvoir de pénétration par capillarité, ce qui lui permet de traiter les supports en profondeur. la minéralisation est définitive.
CHRYSO®RocaSol C pénètre par capillarité dans les supports, où il provoque par réaction chimique la cristallisation des chaux libres et la formation de silice dans les pores. Cette réaction, appelée minéralisation, rend le support moins perméable à l'eau et plus résistant aux attaques extérieures (sels de déverglaçage, produits d'entretien, nettoyage haute pression, gel, agressions atmosphériques…)
CHRYSO®RocaSol C augmente la dureté de surface, stoppe le phénomène de farinage et bloque le processus de carbonatation des bétons. Il ne modifie pas l'aspect des matériaux et n'est pas sensible aux UV. Les supports ainsi traités améliorent considérablement leurs propriétés physiques et peuvent recevoir tous types de traitements ultérieurs (peintures, résines, colles à carrelage…)

Caractéristiques

- Nature : liquide
- Couleur : incolore
- Densité : >1

Conditionnement

Bidons de 5 L.
Bidons de 20 L.

Applications

Domaines d'application

Traitement préventif ou curatif :

- Ouvrages d'art.
- Chape sous carrelage.
- Dalles
- Murs de soubassement

Mode d'emploi

Consommation : 200 à 350 g/m², en 2 à 3 couches.
La consommation de **CHRYSO®RocaSol C** dépend de la porosité de la surface à traiter.

Préparation des supports
Les supports doivent être propres, sains, non gras et débarrassés des parties non adhérentes. Elles ne doivent pas comporter de revêtement d'origine organique. Le cas échéant, ils seront décapés par sablage ou lavage au jet haute pression.
Mise en œuvre
Avant application, protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné (surfaces vitrées, huisseries, peintures, boiseries…).
Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.
CHRYSO®RocaSol C est prêt-à-l'emploi et s'applique au pulvérisateur en intérieur comme en extérieur.
CHRYSO®RocaSol C s'applique sur support sec ou légèrement humide.
CHRYSO®RocaSol C s'applique en 2 à 3 couches, selon la porosité, à 2 heures d'intervalles.
Pour les applications verticales, laisser pénétrer 10 minutes et rincer légèrement à l'eau les excédents.
Pour les applications horizontales, laisser pénétrer 10 minutes puis étaler les excédents à l'aide d'une raclette.
Si après 15 minutes, le produit n'est pas rentré dans le support, rincer légèrement à l'eau l'ensemble de la surface traitée. Veiller à ne pas laisser de flaques.
Le produit a un temps de séchage de 30 min à 2 h suivant les conditions de mise en œuvre.
Le nettoyage du matériel se fait à l'eau.

Précautions

- Agiter avant emploi.
- Stocker à l'abri du gel.
- L'application de **CHRYSO®RocaSol C** doit être faite sur surfaces parfaitement propres, dépoussiérées et sèches. Elles ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, revêtements filmogènes divers…)
- Appliquer par temps sec et sans vent, sur des supports à températures comprises entre + 5 °C et + 30 °C.
- Durée de vie : 24 mois.

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

CHRYSO®RocaSol C

Minéralisant pour bétons d'environnement

RÉVÉLATEUR D'ESTHÉTIQUE

Sécurité

Ce produit est classé « sans danger ».
En cas d'exposition, le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001